



K-XI-12





OPISANIE

Dwóch fałszywych niderlandzkich talarów Koronnych.

Te obydwa fałszywe niderlandzkie talary Koronne mają na przedniej stronie bułt Cesarza Franciszka Wtórego z literą menniczną na dole w środku wyrazoną C. na tylnej stronie trzy korony, wielki Krzyż Burguński z Runem złotym i liczbą Roku 1796. Znaki tych fałszywych lanych niderlandzkich talarów Koronnych są :

Po 1^{sze} Tępa cecha i litery,

Po 2^{sie} Ponieważ koło obrączki grubsze trochę; niżeli prawdziwe, obrączka zaś

Po 3^{te} Sama cztery tylko, bardzo nie wyraźnie koło siebie powcinane punkty ma, gdy zamiast tych prawdziwe niderlandzkie talary różnymi ozdobami opatrzone są; nie mniej brakuje tym fałszywym talarom napisu : *Lege & Fide*, na prawdziwych znaydujące- go się.

Po 4^{te} Ponieważ są z kruchey kompozycyi miedzi białej lane, a ta bardzo słabo posrébrzona, przeto wydają się nawet przez Kolor miedziany na wielu mieyscach przebijający, i

Po 5^{te} Przez nieczysty głuchy dźwięk; tudzież różnią się ieszcze

Po 6^{te} Od prawdziwych tego gatunku przez okrątną różnicę wagi, gdyż ieden o 27 ziarn dukatowych, a drugi o 49 — — — — detto jest lekszy.

Po

Po 7^{ne} Niemaia obydwa wyżey opisane talary
wewnętrznej wartości, albowiem nieznayduie się w nich
dostateczny ślad przedniego srebra, z kąby się wartość
iaka postanowić dała.

w Krakowie dnia 29. Września 1798.

Jan Nep. Lytross,
Ces. Król. Werkmistrz głów. urzęd. menniczy.

Józef Bertram,
Ces. Król. Praktykant głów. urzęd. menniczy.

Beschreibung über zwey falsche ganze niederländische Kronenthaler.

Diese beiden falschen niederländischen Kronenthaler haben auf der Vorderseite das Brustbild Kaiser Franz des Zweyten, mit dem unter selbem in der Mitte angebrachten Münzbuchstaben C. auf der Rückseite drei Kronen, das grosse burgunder Kreuz samt goldenen Wließ und der Jahrszahl 1796. Die Kennzeichen dieser falschen gegossenen niederländischen Kronenthaler sind:

1^{tes} Das stumpfe Gepräge und Buchstaben,

2^{tes} Da sie an der Randier- oder Rollierung um etwas dicker, als die ächten sind,

3^{tes} Die Rollierung selbst aber lediglich vier, sehr unkenntlich neben einander gehauene Punkte hat, da statt diesen bei ächten niederländischen Kronenthalern verschiedene Verzierungen angebracht sind; nicht weniger mangelt bei diesen falschen niederländischen Kronenthalern die auf ächten befindliche Umschrift Lege & Fide.

4^{tes} Da selbe aus einer spröden Komposition von Weißkupfer gegossen, welche nur sehr gering versilbert ist, so verrathen sich selbe noch weiters durch die an mehreren Orten durchbrechende hochgelbe Kupfersfarbe, und

5^{tes} Durch den unreinen dumpfen Klang; auch unterscheiden sie sich noch überdies

6^{tes} Ges


6^{ten} Gegen ächte dieser Art durch die auffallenden Gewichtsdifferenzen, da ein Stück um 1 Dukaten 27 Gräne, das zweite aber um . . . — doppelt 49 deito zu leicht.


7^{ten} Haben beide dieser obbeschriebenen Thaler keinen innern Werth, da sich in selben keine hinlängliche Spur des feinen Silbers findet, woraus sich einiger Werth bestimmen ließe.

Krakau den 29. September 1798.

Johann Nepomuk Lytroff,
k. k. Hauptmünzamts-Werkmeister,

Joseph Bertram,
k. k. Hauptmünzamts-Praktikant.





XI.12



Bibliotheca
P.P. Camaldulensium in Bielany

Depozyt w Bibliotece Jagiellońskiej



04944

